

# ANTICX-TP

## - PVC 배합용 대전방지제

ANTICX-TP는 PVC 배합용 대전방지제로서 현재 관련업계에서 좋은 반응을 얻고 있다.

### ◆ 성 상

* 외 관	백색판상
* pH(1% aq. Sol'n)	6.0 ± 1.0
* 비 중(at 60℃)	1.05 ± 0.05
* 고 형 분(%)	99.0 이상
* 수분함유량(%)	0.1 이하
* 저장안정성	원 포장, 밀폐상태, 서늘하고 건조한 곳에서 최소 1년은 안정하다.
* 상 용 성	Anion성, Nonion성, Cation성 물질과 병용사용할 수 있다.
* 생 태 및 독성	MSDS 자료 참조

### ◆ 특 징

- 1) ANTICX-TP는 PVC 수지와 상용성이 우수하며 탁월한 영구 대전방지효과를 부여한다.
- 2) ANTICX-TP는 Nonionic이므로 일광에 대한 변색 등의 Trouble이 전혀 발생하지 않는다.
- 3) ANTICX-TP는 고주파 접착력을 향상시키는 효능이 탁월하므로 고주파 접착이 잘 되지 않을 경우 ANTICX-TP를 배합해주면 고주파접착이 용이하게 된다.
- 4) ANTICX-TP는 결합력이 우수하므로 영구적인 대전방지 효과를 부여한다.
- 5) ANTICX-TP 배합시 Tensile Strength 및 Tear Strength 등의 물성을 향상시키며 기타 물성에 전혀 영향을 주지 않는다.

### ◆ 적용분야

PVC 수지 배합용 대전방지제로 적합하다.



一 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장기리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : [ischem@ischem.co.kr](mailto:ischem@ischem.co.kr)

◆ 사 용 법

ANTICX-TP는 Resin의 종류, 요구되는 도전성 목표치, 적용분야 등에 따라서 Resin of 3~10%(wt%)를 기준으로 사용하십시오.

◆ 추천처방

1) 영구대전방지 가공처방

- Resin : X %
- 경질 화이트 카본 : Y %
- 기타 첨가제 : Z %
- ANTICX-TP : Resin of 3~10%(wt%)

2) 고주파 접착력 증대 처방

- Resin : X %
- Filler : Y %
- 기타 첨가제 : Z %
- ANTICX-TP : Resin of 4~6%(wt%)

◆ PACKAGE

60 Kgs NET IN DRUMS.



一 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장기리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : [ischem@ischem.co.kr](mailto:ischem@ischem.co.kr)