

KM-605

- 섬유용 촉감조절제

KM-605는 기존 멜라민수지 대용품으로 개발된 Non-Formalin Type의 섬유용 촉감조절제로서 사용량에 따라 Soft Touch 및 Hard Touch를 부여해 주는 각종 합성섬유 및 천연섬유에 적용되는 경마무리제 수지이다.

<p>◆ 조 성</p>	<p>Modified Of Polyacrylate Compound</p>
<p>◆ 성 상</p> <ul style="list-style-type: none"> * 외 관 * 이 온 성 * pH(1% aq. Sol'n) * 비 중 (at 25℃) * 용 해 도 * 저장안정성 * 상 용 성 * 생태 및 독성 	<p>균일점성액상</p> <p>비이온성</p> <p>7.0 ± 1.0</p> <p>1.05 ± 0.05</p> <p>냉수에 쉽게 용해된다.</p> <p>원 포장, 밀폐상태, 서늘하고 건조한 곳에서 최소 1년은 안정하다.</p> <p>Anionic성, Nonion성, Cation성 물질과 병용사용할 수 있다.</p> <p>MSDS 자료 참조</p>
<p>◆ 특 징</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) KM-605는 각종 섬유와 가교성이 우수하므로 가공 후 Touch의 변형이 없으며 만족할 수 있는 중량감 및 부피성을 부여해준다. 2) Non-Formalin Type의 수지이므로 각종 규제 및 제한을 받을 염려가 없으며 인체에 대한 유해성이 거의 없다. 3) 기존 멜라민 수지 사용량의 50%만 사용하여도 동등한 효능을 발휘한다. 4) 일광에 대한 안정성이 우수하므로 햇빛에 의한 변색이 거의 없으며 내구성, 내수성, 내굴곡성, 내열성, 내약품성 등이 우수하다. 5) 촉매가 필요 없으므로 사용상 편리하며 저장안정성이 우수하다. 6) KM-605는 APEO 또는 NPEO가 함유되어 있지 않는 친환경적인 제품이다.
<p>◆ 사 용 법</p>	<p>KM-605는 섬유의 종류, 밀도, 두께, 형태 및 목표치에 따라서 5~100 g/l를 기준으로 사용하십시오.</p>
<p>◆ 주의사항</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 동결되지 않도록 0℃이상에서 보관하십시오. 2) 사용 후 밀봉하여 보관하여 주십시오.
<p>◆ PACKAGE</p>	<p>120 Kgs NET IN DRUMS.</p>



— 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장기리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : ischem@ischem.co.kr