

NC-702P

- 고무배합용 난연제

NC-702P는 친환경적인 제품으로서 고무 배합 처방에 사용할 경우 우수한 난연효능을 부여해주므로 관련업계에 좋은 반응을 얻고 있다.

◆ 성 상	
* 외 관	백색분말
* 이 온 성	음이온성
* 비 중(at 25℃)	2.5 ± 0.5
* ASH(at 900℃)	0.1% 이하
* 저장안정성	원 포장, 밀폐상태, 서늘하고 건조한 곳에서 최소 1년은 안정하다.
* 상 용 성	Anion성, Nonion성 물질과 병용사용할 수 있다.
* 생 태 및 독성	MSDS 자료 참조
◆ 특 징	1) 천연고무 및 각종 합성고무와 상용성이 우수하며 고무물성에 영향을 주지 않는다. 2) 탁월한 난연촉진효능을 발휘하여 우수한 난연성을 부여해준다. 3) 제품의 저장안정성이 우수하며 인체에 대한 유해성이 거의 없다.
◆ 적용분야	난연성 고무 생산공정에 적합하다.
◆ 사 용 법	NC-702P는 배합고무 함유량과 고무의 종류 및 목표치에 따라 다르나 일반적인 사용량은 1) NC-701 : 고무 경도 조정량 2) NC-702P : 고무배합비의 30 ~ 40 PHR
◆ 주의사항	1) 고무의 가소제로서 사용되는 Base oil은 인화성이 강한물질이므로 고무 난연 처방에서는 Base oil 사용을 금하며 NC-701로 경도를 조정한다.
◆ PACKAGE	25 Kgs NET IN BAGS.



— 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장기리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : ischem@ischem.co.kr