

PW-201/PW-601

- 수성 페인트용 유화제

PW-201/PW-601은 수성 페인트용 유화제로서 침투성이 우수하며 안정한 상태의 유화안정성을 부여해준다.

◆ 성 상	PW-201	PW-601																								
* 외 관	미황색액상	미황색액상(동절기 응고)																								
* 이 온 성	비이온성	비이온성																								
* pH (1% aq. Sol'n)	7.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0																								
* 비 중(at 25℃)	1.05 ± 0.05	1.05 ± 0.05																								
* 고 형 분(%)	99 이상	99 이상																								
* 용 해 도	25~30℃ 온수에 쉽게 용해된다.	30~40℃ 온수에 쉽게 용해된다.																								
* 저장안정성	원 포장, 밀폐상태, 서늘하고 건조한 곳에서 최소 1년은 안정하다.																									
* 상 용 성	Anion성, Nonion성, Cation성 물질과 병용사용할 수 있다.																									
* 생태 및 독성	MSDS 자료 참조																									
◆ 적용분야	각종 수성 페인트 제조시 유화제로서 적합하다.																									
◆ 사 용 법	1) 수성 페인트 제조시 추천처방 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Resin</td> <td style="text-align: right;">: X %</td> <td style="text-align: right;">(wt%)</td> </tr> <tr> <td>• 안 료</td> <td style="text-align: right;">: Y %</td> <td style="text-align: right;">(wt%)</td> </tr> <tr> <td>• 자외선 차단제</td> <td style="text-align: right;">: Z %</td> <td style="text-align: right;">(wt%)</td> </tr> <tr> <td>• DEFOAMER-W(수성 페인트용 소포제)</td> <td style="text-align: right;">: 0.1 ~ 0.5 %</td> <td style="text-align: right;">(wt%)</td> </tr> <tr> <td>• BALON-C (수성 페인트용 분산제)</td> <td style="text-align: right;">: 0.5 ~ 1.0 %</td> <td style="text-align: right;">(wt%)</td> </tr> <tr> <td>• PW-201</td> <td style="text-align: right;">: 0.5 ~ 2.0 %</td> <td style="text-align: right;">(wt%)</td> </tr> <tr> <td>• PW-601</td> <td style="text-align: right;">: 0.5 ~ 2.0 %</td> <td style="text-align: right;">(wt%)</td> </tr> <tr> <td>• 기타 첨가제</td> <td style="text-align: right;">: T %</td> <td style="text-align: right;">(wt%)</td> </tr> </table>		• Resin	: X %	(wt%)	• 안 료	: Y %	(wt%)	• 자외선 차단제	: Z %	(wt%)	• DEFOAMER-W(수성 페인트용 소포제)	: 0.1 ~ 0.5 %	(wt%)	• BALON-C (수성 페인트용 분산제)	: 0.5 ~ 1.0 %	(wt%)	• PW-201	: 0.5 ~ 2.0 %	(wt%)	• PW-601	: 0.5 ~ 2.0 %	(wt%)	• 기타 첨가제	: T %	(wt%)
• Resin	: X %	(wt%)																								
• 안 료	: Y %	(wt%)																								
• 자외선 차단제	: Z %	(wt%)																								
• DEFOAMER-W(수성 페인트용 소포제)	: 0.1 ~ 0.5 %	(wt%)																								
• BALON-C (수성 페인트용 분산제)	: 0.5 ~ 1.0 %	(wt%)																								
• PW-201	: 0.5 ~ 2.0 %	(wt%)																								
• PW-601	: 0.5 ~ 2.0 %	(wt%)																								
• 기타 첨가제	: T %	(wt%)																								
◆ PACKAGE	200 Kgs NET IN DRUMS.																									



— 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장기리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : ischem@ischem.co.kr