

RS-680

- 자동차 타이어용 생지 점착방지제

RS-680은 자동차 타이어, 오토바이 타이어, 자전거 타이어 등 각종 타이어 C.M.B용 생지 방착제로서, 우수한 효능을 부여해준다.

◆ 성 상

- * 외 관
- * 이 온 성
- * pH(원액)
- * 비 중(at 25℃)
- * 용 해 도
- * 저장안정성

- * 상 용 성
- * 생 태 및 독 성

황갈색 Emulsion상
비이온성
8.5 ± 1.5
1.05 ± 0.05
냉수에 쉽게 분산된다.
1) 원 포장, 밀폐상태, 직사광선을 피하고 그늘진 곳(0~40℃)에서 6개월이상 최대1년은 안정하다.
2) 장기보관시 약간의 분리현상이 있을 수도 있으나, 흔들어 사용하면 품질상 아무런 문제가 없다.
Anion성, Nonion성, Cation성 물질과 병용사용할 수 있다.
MSDS 자료 참조

◆ 특 징

- 1) **RS-680**은 Filler Type으로서 자동차 타이어용 C.M.B 생산 공정에 적합한 생지 방착제이다.
- 2) **RS-680**은 가류 후 접착공정에서 전혀 방해요인이 없으며, 고무 층간의 완전 접착이 된다.
- 3) **RS-680**은 무기 Filler Type이지만, 물에 대한 분산력이 우수하여 침전되지 않는다.
- 4) **RS-680** 가공 후 Slip 현상이 발생치 않는다.
- 5) Calendering 된 고무제품 적재시 점착방지 효능이 탁월하므로 작업성이 용이하다.
- 6) **RS-680**은 건조 후에도 가루가 비산되지 않으므로, 작업장 오염 및 작업자의 건강을 해칠 우려가 거의 없다.
- 7) Zinc 성분이 전혀 함유되지 않았으므로 가류공정에 영향을 주지 않는다.

◆ 적용분야

각종 타이어의 생지 점착방지제로서 적합하다.

◆ 사 용 법

RS-680은 천연고무 또는 합성고무의 종류 및 사용되는 공정에 따라서 5~10% 수용액이 되게 물에 희석하여 사용하십시오.



一 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장거리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : ischem@ischem.co.kr

◆ 추천처방

1. Calendering된 고무제품 적재시 생지 점착방지제로 사용할 경우

1) 희석비율

• Water : 90~95 (wt%)

• **RS-680** : 5~10 (wt%)

2) 희석온도 : 실온

3) 처리방법 : Dipping

4) 냉각조건 및 온도 : Dipping 직후부터 냉풍으로

고무표면 온도 30~40℃이하로 냉각시킨다.

5) Cutting 후 적재시 온도 : 고무 표면온도 40℃ 이하

◆ 주의사항

본 제품은 Filler Type의 제품이므로 장기 보관된 제품은 사용 전 흔들어서 사용하면 더욱 효과적인 효능을 부여해 준다.

◆ PACKAGE

120 Kgs NET IN DRUMS.



— 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장기리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : ischem@ischem.co.kr